

SHEDA TECNICA

Lastra compatta in policarbonato

Codice prodotto: EZC8 Versione: 01

Aggiornamento: 20.05.2024

Pagina: 1/2

Macroclean® 1.7 mm





CARATTERISTICHE TECNICHE

	Unità	Valore	Note	
Spessore	mm	1.7	+/-10%	
Peso	Kg/m²	2,04	-	
Larghezza	mm	1250	Altre misure a richiesta	
Lunghezza	mm	3000		
Isolamento termico (valore U)	W/m² K	5,6	Valore calcolato (1)	
Minimo raggio di curvatura a freddo	mm	300	-	
Colore			Bianco Opaco (0311) Verde Opaco (0757) Beige Opaco (0303) Azzurro Opaco (0701)	
Certificato fuoco	_	B s1 d0	In base a EN 13501-1 (**)	
Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065		
Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	-	
Proprietà antibatteriche		Si	Coestrusa sul lato esterno	
Superficie mattata		Si	Coestrusa sul lato esterno	
Protezione UV	_	Si	Coestrusa sul lato esterno	

⁽¹⁾ Conformemente al metodo indicato nella norma EN 16240

www.stabilititalia.com

www.stabilitfrance.fr

www.stabilitbenelux.nl

STABILIT BENELUX

^(**) Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni



SHEDA TECNICA

Lastra compatta in policarbonato

Codice prodotto: EZC8 Versione: 01

Aggiornamento: 20.05.2024

Pagina: 2/2

Macroclean® 1.7 mm

CARATTERISTICHE POLICARBONATO

		Valore	Unità	Norma			
Proprietà meccaniche							
Tensione di snervamento (50 mm/min)		63	MPa	ISO 527			
Tensione di rottura (50 mm/min)		70	MPa	ISO 527			
Allungamento a snervamento (50 mm/min)		6	%	ISO 527			
Allungamento a rottura (50 mm/min)		120	%	ISO 527			
Modulo elastico (1 mm/min)		2350	MPa	ISO 527			
Proprietà d'impatto							
Urto Charpy (con intaglio a V)	+23°C	75	kJ/m²	ISO 179/1eA			
	-30°C	15	kJ/m ²	ISO 179/1eA			
	+23°C	70	kJ/m²	ISO 180/1A			
Urto Izod (con intaglio)	-30°C	12	kJ/m ²	ISO 180/1A			
Proprietà fisiche							
Peso specifico (densità)		1,2	g/cm ³	ISO 1183			
Assorbimento acqua (23°C; saturazione)		0,35	%	ISO 62			
Assorbimento umidità (23°C; 50% RH)		0,15	%	ISO 62			
Permeabilità al vapore acqueo (23°C; 85% RH; 0,1mm)		15	g/(m ⁴ 24h)	ISO 15106-1			
Proprietà termiche							
Dilatazione termica lineare (23°C ÷ 55°C)		0,65	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-2			
Conducibilità termica		0,20	W/(m K)	ISO 8302			
Temperatura di rammollimento Vicat (50N; 120°C/h)		145-149	°C	ISO 306			
VALORI TIPICI RIFERITI AL POLICARBONATO COME MATERIA PRIMA							

RESPONSABILITÁ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici formiti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimmon il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizza e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti do appere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSE SA senza alcun obbligo di preavviso.

www.stabilitfrance.fr

www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA